

Technický list

BETONPROTEKT F

Mikroarmovaná jemná srovnávací hmota pro sanaci a antikorozivní ochranu betonových povrchů

VLASTNOSTI

Polymercementová hmota BETONPROTEKT F je suchá směs jemného křemitého písku, portlandského cementu, mikroarmovacích vláken, antikorozivních a dalších speciálních dodatků. Při přípravě dodáme pouze vodu.

- chrání armatury před korozi
- chrání beton před účinky mrazu, působením agresivních látek a posypových solí
- brání průsakům uskladněných kapalin a plynů
- sjednocuje strukturu a vzhled povrchu

POUŽITÍ

- jako ochranná vrstva nových nebo starých nepoškozených betonů, porézních betonových povrchů, před působením agresivních látek, posypových solí apod.
- k opravám povrchových poškození betonových prefabrikátů
- pro jemné srovnání cementových a vápenno-cementových omítek

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovní teplota	+5 do +30 °C
Doba zpracování rozdělané hmoty	cca 1 h
Dávkování vody	7 l vody na 25 kg suché směsi
Tloušťka vrstvy	2 – 5 mm
Spotřeba	3 - 4 kg/m ² pro tloušťku vrstvy 2 mm
Čištění náradí	náradí opláchneme před zaschnutím hmoty čistou vodou
Skladování	v dobře uzavřených obalech, chránit před vlhkem
Záruční doba	při správném skladování min. 12 měsíců
Balení	papírové pytle 25 kg

PODKLAD

Podklad, na který nanášíme BETONPROTEKT F musí být čistý, bez mastných svrn a nesoudržných částí. Příliš hladké povrchy je třeba zdrsňt např. pískováním. Větší poškození, segregáční hnízda apod. se opraví hmotou BETONPROTEKT RT, viditelné armatury se opatří ochranným nátěrem BETONPROTEKT K. Před nánosem BETONPROTEKT F se podklad řádně navlhčí. Na vodorovných plochách nesmí stát voda.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Výrobek není klasifikován jako chemicky nebezpečná látka ve smyslu zák. č. 157/1998 Sb. ve znění zák. č.352/1999 Sb. a podle NV č.25/1998 Sb. Výrobek je nepoživatelný, nejedovatý. Při práci používáme osobní ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle). Při nadýchání ihned přemístit na čerstvý vzduch, při styku s kůží svléci kontaminovaný oblek a opláchnout vodou, při zasažení očí vypláchnout široce otevřené oko vodou, při požití řádně vypláchnout ústa, vypít 1 – 2 sklenice vody, v případě potíží vyhledat lékařskou pomoc.

VÝROBCE

KEMA d.d. Puconci, Slovenija

DOVOZCE DO ČR

KEMA stavební materiály, s.r.o., Sviadnov, Česká Republika