

Technický list

LINEA 10 RAPID

Rychletuhnoucí samonivelační samorozlivná polymercementová srovnávací hmota o tloušťce vrstvy 0 – 10 mm

VLASTNOSTI

LINEA 10 RAPID je průmyslově připravená suchá směs na bázi kvarcitového písku, polymerů, portlandského cementu a dalších dodatků.

- pochůzná do 2 – 3 hodin
- pokládání dlažby je možné již po 24 hodinách
- samorozlivná
- samonivelační
- netvoří praskliny, nedeformuje se
- vysoká pevnost

POUŽITÍ

- jako srovnávací hmota na beton a všechny druhy potěrů před pokládáním finální pochůzné podlahové vrstvy (parkety, dlažba, koberce, PVC, lino, plovoucí podlahy apod.)
- tloušťka vrstvy 0-10 mm
- pro vnitřní použití

LINEA 10 RAPID překrývá praskliny a vyrovnává nerovnosti podkladu a vytváří hladkou vodorovnou podkladní vrstvu před pokládáním koberců, PVC, lina, dlažby, parket, plovoucích podlah a jiných podlahových krytin. Snižuje spotřebu lepidla a prodlužuje životnost podlah. LINEA 10 RAPID neobsahuje zdraví škodlivé látky.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Teplota při aplikaci	+5°C do +30°C
Potřeba vody	~6 l na 25 kg suché směsi
Doba zpracovatelnosti rozdělané hmoty	~15 minut
Pochůznost	po 2-3 hodinách
Tloušťka vrstvy	Do 10 mm
Spotřeba	1,5 kg/m ² na 1 mm tloušťky
Čištění náradí	náradí opláchněte vodou
Skladování	skladovat v dobře uzavřených obalech, chránit před vlhkem
Doba použitelnosti	Při správném skladování min. 12 měsíců
Balení	Papírové pytle 25 kg

PODKLAD

Podklad musí mít dostatečnou tvrdost, musí být zbaven prachu, nesoudržných částí, zbytků olejů, nátěrů a jiných nečistot, které by mohly snižovat přilnavost hmoty k podkladu. Podklad před aplikací hmoty LINEA 10 RAPID penetrujeme polymerovou disperzí KEMACRYL zředěnou s vodou v poměru 1:1 – 1:2. Srovnávací hmotu aplikujeme na ještě čerstvý nátěr disperzí KEMACRYL.

MÍCHÁNÍ

Do nádoby s přiměřeným množstvím vody přidáme suchou směs a mícháme do dosažení homogenní konzistence malty. Na 25 kg suché směsi LINEA 10 RAPID přidáme v závislosti na požadované konzistenci cca 6 litrů vody. Před aplikací ponecháme připravenou hmotu cca 5 minut vyzrát a jednou dobře promícháme.

APLIKACE

Srovnávací hmotu nanášíme kovovým hladítkem délky 30 – 40 cm v tloušťce vrstvy 0 – 10 mm. V případě potřeby lze další vrstvu nanášet po ztvrdnutí vrstvy předchozí. LINEA 10 RAPID je pochůzná po 2 – 3 hodinách. Podlahové krytiny lepíme po cca 24 hodinách, kdy je vrstva LINEA 10 RAPID dostatečně suchá.

UPOZORNĚNÍ

Během tuhnutí chráníme vrstvu LINEA 10 RAPID před nepříznivými povětrnostními podmínkami, přímým sluncem, rychlým vysušením, deštěm, větrem apod. V případě potřeby vrstvu LINEA 10 RAPID chráníme např. PVC fólií, kropením vodou apod.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Výrobek není klasifikován jako chemicky nebezpečná látka ve smyslu zák. č. 157/1998 Sb. ve znění zák. č. 352/1999 Sb. a podle NV č. 25/1998 Sb. Výrobek je nepoživatelný, nejedovatý. Při práci používáme osobní ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle). Při nadýchání ihned přemístit na čerstvý vzduch, při styku s kůží svléci kontaminovaný oblek a opláchnout vodou, při zasažení očí vypláchnout široce otevřené oko vodou, při požití řádně vypláchnout ústa, vypít 1 – 2 sklenice vody, v případě potíží vyhledat lékařskou pomoc.

VÝROBCE

KEMA d.d. Puconci, Slovenija

DOVOZCE DO ČR

KEMA stavební materiály, s.r.o., Sviadnov, Česká Republika