

Technický list

FULL

Spárovací hmota na široké spáry

VLASTNOSTI

FULL je suchá směs jemného křemitého písku, plniva, portlandského cementu, anorganických pigmentů polymerů v prášku, a dalších dodatků pro zvýšení vodoodpudivosti, antikorozivnosti a zlepšení zpracovatelnosti.

- snadná zpracovatelnost
- vodoodpudivost
- mrazuvzdornost
- odolnost proti korozi

POUŽITÍ

- pro spáry v šířce od 3 do 15 mm
- pro spárování obkladů i dlažeb, klinkerů, umělého kamene i pálených keramických prvků
- pro spárování skleněných prizmat
- pro spárování na terasách, v bazénech a vodních nádržích

TECHNICKÉ ÚDAJE

teplota podkladu	+5 °C do + 25 °C
dávkování vody	5,25-6,25 l na 25kg suché směsi 1-1,25 l na 5kg suché směsi
čas zpracování rozdělané hmoty	cca. 45 minut
šířka spáry	3-15 mm
barva	10 tónů dle vzorníku
skladování	v suchém prostředí
záruka	12 měsíců ode dne výroby
balení	5 nebo 25 kg plastifikované pytle

PODKLAD

Nevyžaduje zvláštní úpravy. Při spárování starších dlažeb, kde byla původní spárovací hmota odstraněna, nutno spáru předem navlhčit.

MÍCHÁNÍ

Suchou směs v předepsaném poměru vsypeme za stálého míchání do čisté vody. Mícháme do dosažení homogenní hmoty bez hrudek o stejnoměrné barvě.

Spárovací hmota obsahuje dodatky ke zvýšení vodoodpudivosti, proto se zpočátku hůře rozpouští.

APLIKACE

Obklady, nalepené tenkovrstvou metodou lepení spárujeme po 24hod Zbytky spárovací hmoty odstraníme vlhkou houbou.

SPOTŘEBA

Je závislá na šířce spáry , tloušťce a formátu dlaždic.

Orientační spotřeba spárovací hmoty FULL:

formát keramických dlaždic v cm	Hloubka spáry v mm	spotřeba v kg/m ² pro spáru šíře 5 mm
15x20	6	0,52
20x20	7	0,52
20x25	7	0,47
30x30	8	0,40
33x33	8	0,36

formát klinkerů v cm	Hloubka spáry v mm	Spotřeba v kg/m ² pro spáru šíře 5 mm	spotřeba v kg/m ² pro spáru šíře 10 mm
24x12	12	1,12	2,25
24x24	18	1,12	2,25
25x6,5	13	1,89	3,78

UPOZORNĚNÍ

Při spárování neglazovaných nebo značně porézních obkladů je třeba se nejdříve přesvědčit, zda zbytky spárovací hmoty lze z povrchu obkladů beze zbytku odstranit. Jinak spárujeme pomocí pistole s vhodným nástavcem.

UPOZORNĚNÍ VÝROBCE

Během výroby může dojít ke změně intenzity barevného odstínu. Proto výrobce doporučuje spárování větších viditelných ploch vždy výrobkem jedné šarže, čímž se zaručí jednotný barevný odstín celé plochy.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Výrobek není klasifikován jako chemicky nebezpečná látka ve smyslu zák. č. 157/1998 Sb. ve znění zák. č.352/1999 Sb. a podle NV č.25/1998 Sb. Výrobek je nepoživatelný, nejedovatý. Při práci používáme osobní ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle). Při nadýchání ihned přemístit na čerstvý vzduch, při styku s kůží svléci kontaminovaný oblek a opláchnout vodou, při zasažení očí vypláchnout široce otevřené oko vodou, při požití řádně vypláchnout ústa, vypít 1 – 2 sklenice vody, v případě potíží vyhledat lékařskou pomoc.

VÝROBCE

KEMA d.d. Puconci, Slovenija

DOVOZCE DO ČR

KEMA stavební materiály, s.r.o., Sviadnov, Česká Republika