

Technický list

KEMACON VZ

Bezchloridový zpomalovač tuhnutí betonu

VLASTNOSTI

KEMACON VZ je bezchloridový dodatek pro zpomalení doby tuhnutí a prodloužení doby zpracovatelnosti betonové směsi.

POUŽITÍ

- transportní betony pro přepravu na větší vzdálenosti
- betonování za vysokých teplot
- pro výrobu masivních stavebních dílů

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled	bezbarvá tekutina
Hustota	1,15 ±0,02 g/cm ³
pH	9-11
Dávkování	0,2 – 0,8 % hmotnosti cementu. Dávkování závisí na druhu cementu. Doporučujeme provést předběžné zkoušky.
Max. dávkování	1,2 % hmotnosti cementu
Skladování	V dobře uzavřených obalech, chránit před mrazem a přímým sluncem. Doporučená teplota skladování +5 °C až +30 °C.
Doba použitelnosti	Při správném skladování min. 1 rok
Balení	1000 l kontejnery, sudy 220 a 50 kg

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Výrobek není klasifikován jako chemicky nebezpečná látka ve smyslu zák. č. 157/1998 Sb. ve znění zák. č.352/1999 Sb. a podle NV č.25/1998 Sb. Výrobek je nepoživatelný, nejedovatý. Při práci používáme osobní ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle). Při nadýchání ihned přemístit na čerstvý vzduch, při styku s kůží svléci kontaminovaný oblek a opláchnout vodou, při zasažení očí vypláchnout široce otevřené oko vodou, při požití řádně vypláchnout ústa, vypít 1 – 2 sklenice vody, v případě potíží vyhledat lékařskou pomoc.

VÝROBCE

KEMA d.d. Puconci, Slovenija

DOVOZCE DO ČR

KEMA stavební materiály, s.r.o., Sviadnov, Česká Republika