

Technický list

KEMACON MOT

Koncentrovaný vysoce účinný dodatek pro prodloužení tuhnutí malty

VLASTNOSTI

Použitím KEMACON MOT vznikne nelepivá, bohatá, dobře zpracovatelná betonová nebo maltová směs.

POUŽITÍ

KEMACON MOT umožňuje cílenou výrobu bohaté betonové směsi s dlouhou dobou zpracovatelnosti. Používá se zejména pro výrobu transportních betonů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled	světle červená viskózní tekutina
Hustota	$1,15 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$
pH	8
Dávkování	1 % hmotnosti cementu
Teplotní stálost	max. +90 °C
Teplota při aplikaci	min. +1 °C
Rozpustnost	rozpustný ve vodě
Skladování	V dobře uzavřených obalech, chránit před mrazem.
Doba použitelnosti	Při správném skladování min. 2 roky
Balení	1000 l kontejnery, sudy 220 kg, kanistry 50 a 10 kg

DÁVKOVÁNÍ

Dle našich zkušeností zajistí 36 hodinovou zpracovatelnost betonové směsi za normálních podmínek dávkování 1% KEMACON MOT na hmotnost cementu.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Výrobek není klasifikován jako chemicky nebezpečná látka ve smyslu zák. č. 157/1998 Sb. ve znění zák. č.352/1999 Sb. a podle NV č.25/1998 Sb. Výrobek je nepoživatelný, nejedovatý. Při práci používáme osobní ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle). Při nadýchání ihned přemístit na čerstvý vzduch, při styku s kůží svléci kontaminovaný oblek a opláchnout vodou, při zasažení očí vypláchnout široce otevřené oko vodou, při požití řádně vypláchnout ústa, vypít 1 – 2 sklenice vody, v případě potíží vyhledat lékařskou pomoc.

VÝROBCE

KEMA d.d. Puconci, Slovenija

DOVOZCE DO ČR

KEMA stavební materiály, s.r.o., Sviadnov, Česká Republika