

Technický list

KEMASAN 590 F

Sanační štuková omítka

VLASTNOSTI

KEMASAN 590F je průmyslově připravená suchá směs na bázi románského cementu s dodatkem stabilizovaného vápna s vysokým obsahem otevřených mikropórů.

POUŽITÍ

KEMASAN 590F se používá jako štuková omítka pro vytvoření pohledové vrstvy sušící omítky KEMASAN 590. Lze užít i na jiné, dostatečně pevné podklady.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Spotřeba vody	7-7,2 l vody na 25 kg suché směsi
Spotřeba	3 kg / m ²
Tloušťka vrstvy	2-5mm mm
zrnitost	0,2 – 0.5mm
pracovní teplota	+5 do +30°C
Skladování	v uzavřených obalech v suchém prostoru
Doba použitelnosti	při řádném skladování v dobře uzavřených obalech min. 9měsíců
Balení	25 kg pytle s plastovou vložkou

PŘÍPRAVA OMÍTKY

25 kg suché směsi smícháme se 7-7,2 litry vody, mícháme 6 minut. K míchání doporučujeme použít míchačku s nuceným oběhem.

APLIKACE

KEMASAN 590F nanášíme na zatuhlý, ještě vlhký podklad tvořený KEMASANem 590. Zahladíme jako klasický štuk. Tloušťka vrstvy by neměla přesáhnout 5 mm. Čerstvě nanesený štuk je nutné chránit před rychlým vysušením a nepříznivými povětrnostními vlivy.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Výrobek není klasifikován jako chemicky nebezpečná látka ve smyslu zák. č. 157/1998 Sb. ve znění zák. č.352/1999 Sb. a podle NV č.25/1998 Sb. Výrobek je nepoživatelný, nejedovatý. Při práci používáme osobní ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle). Při nadýchání ihned přemístit na čerstvý vzduch, při styku s kůží svléci kontaminovaný oblek a opláchnout vodou, při zasažení očí vypláchnout široce otevřené oko vodou, při požití řádně vypláchnout ústa, vypít 1 – 2 sklenice vody, v případě potíží vyhledat lékařskou pomoc.

VÝROBCE

KEMA d.o.o. Puconci 109, Slovenija

DOVOZCE DO ČR

KEMA stavební materiály, s.r.o., Sviadnov 435, Česká Republika