

Technický list

KEMAKOL RAPID 195

Rychletuhnoucí flexibilní stavební lepidlo C2FT

VLASTNOSTI

Visoceflexibilní rychletuhnoucí cementové lepidlo, obohacené polymery, pro pokládání dlažeb a obkladů v tloušťce vrstvy 3 mm.

- Vysoká flexibilita
- Vysoká přilnavost
- Pochůznost po 4 hod.
- Snadná zpracovatelnost
- Mrazuvzdornost

POUŽITÍ

Pro vnitřní i vnější lepení keramiky, granitogresu, klinkeru, přírodního i umělého kamene na podklady z betonu, omítek, na potěry, sádkokarton a porobeton. Vhodný pro díla, kde se požaduje rychlý nástup pevnosti a včasné spárování.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovní teplota	+5 °C až +30 °C
Spotřeba vody	7 l vody na 25 kg suché směsi
Doba zpracovatelnosti	45 minut
Doba tuhnutí	20 minut
Začátek spárování	po 4 hodinách
Pochůznost	po 4 hodinách
Plná zatížitelnost	po 2-3 dnech
Tloušťka vrstvy lepidla	3 mm
Spotřeba	2-4 kg/m ² , závisí na tloušťce vrstvy a rovnosti podkladu
Čištění náradí	náradí opláchneme před zaschnutím lepidla čistou vodou
Skladování	skladovat v uzavřených obalech v suchých prostorách
Doba použitelnosti	při správném skladování min. 12 měsíců
Balení	Papírové pytle s PE vložkou 25 kg

PODKLAD

Dostatečně rovný, pevný, bez mastných skvrn a prachu, zbavený zbytků starých nánosů a jiných nečistot. Omítky vzdušně suché, betony a cementové potěry vyzrálé aspoň 28 dní. Anhydritové potěry, porobeton a sádkové omítky impregnujeme disperzí KEMACRYL zředěnou vodou 1:1.

APLIKACE

Míchání: obsah pytle (25 kg) vsypeme do 7 l čisté vody a mícháme el. míchadlem do dosažení homogenní, středněplastické konzistence bez hrudek. Hmotu ponecháme asi 5min. nabobtnat, načež ji před aplikací znovu dobře rozmícháme. Dle potřeby dodáme vodu. Takto připravené lepidlo je použitelné 45 min. Otevřený čas naneseného lepidla je 20 minut. Ve fázi tuhnutí nelze již do lepidla přidávat vodu.

Lepení: na očištěný pevný podklad nanese kontaktní vrstvu lepidla, na ni zubatou stěrkou o výšce zubu 4 –6 mm nanese vrstvu lepidla, do které vtlačujeme dlaždice..

DOPORUČENÍ

Teplota vzduchu, materiálu i podkladu od +5°C do +30°C. Nelepit na zmrzlé plochy, za deště, silného větru nebo přímého slunečního záření.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Výrobek není klasifikován jako chemická nebezpečná látka ve smyslu zák. č. 157/1998 Sb. ve znění zák. č.352/1999 Sb. a podle NV č.25/1998 Sb. Výrobek je nepoživatelný, nejedovatý. Při práci používáme osobní ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle). Při nadýchání ihned přemístit na čerstvý vzduch, při styku s kůží svléci kontaminovaný oblek a opláchnout vodou, při zasažení očí vypláchnout široce otevřené oko vodou, při požití řádně vypláchnout ústa, vypít 1 – 2 sklenice vody, v případě potíží vyhledat lékařskou pomoc.

VÝROBCE

KEMA d.d. Puconci, Slovenija

DOVOZCE DO ČR

KEMA stavební materiály, s.r.o., Sviadnov č. 435, Česká Republika