

Technický list

ADHEZIV S

Lepidlo pórobeton

VLASTNOSTI

Průmyslově připravená suchá směs na bázi cementu, křemenného písku a speciálních dodatků pro lepení stavebních prvků z pórobetonu. Pro vnitřní i vnější použití. Při přípravě hmoty dodáváme pouze vodu.

- vysoké počáteční pevnosti
- zlepšená přilnavost
- snadná aplikace
- vydatnost
- vodovzdorný

POUŽITÍ

ADHEZIV S se používá k lepení stavebních elementů z pórobetonu, dlažby, obkladů apod. Tloušťka vrstvy cca 3 mm. Při vyzdívání pohledového zdiva doporučujeme spárovat vodonepropustnou spárovací hmotou pro široké spáry FULL, která se dodává v 10 barevných odstínech.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovní teplota	+5 °C – +30 °C
Spotřeba vody	5,5 – 6 l vody na 25 kg suché směsi
Tloušťka nánosu	cca 3 mm
Spotřeba	20 – 25 kg/m ³ při zdění pórobetonovými bloky (např. Ytong)
Čištění náradí	náradí opláchneme před zaschnutím lepidla čistou vodou
Skladování	v dobře uzavřených obalech, chránit před vlhkem
Doba použitelnosti	při správném skladování min. 12 měsíců
Balení	papírové pytle 25 kg

PODKLAD

Podklad musí být rovný, pevný, čistý, bez prachu, nepevných součástí a mastných skvrn nebo zbytků starých nátěrů a jiných nečistot.

PŘÍPRAVA HMOTY

25 kg suché směsi rozmícháme v 5,5 – 6 litrech čisté vody. Použijeme např. vrtačku s míchacím nástavcem a mícháme do dosažení středněplastické homogenní konzistence bez hrudek. Rozdělanou hmotu ponecháme asi 10 minut zrát, potom znovu promícháme, přičemž ještě můžeme dodat menší množství vody. Takto připravenou hmotu spotřebujeme do 4 hodin. Do tuhnoucího lepidla se již nesmí dodávat voda.

APLIKACE

Na navlhčený podklad nanášíme zednickou lžící vrstvu lepidla tloušťky cca 3 mm.



BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Výrobek není klasifikován jako chemicky nebezpečná látka ve smyslu zák. č. 157/1998 Sb. ve znění zák. č. 352/1999 Sb. a podle NV č. 25/1998 Sb. Výrobek je nepoživatelný, nejedovatý. Při práci používáme osobní ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle). Při nadýchání ihned přemístit na čerstvý vzduch, při styku s kůží svléci kontaminovaný oblek a opláchnout vodou, při zasažení očí vypláchnout široce otevřené oko vodou, při požití řádně vypláchnout ústa, vypít 1 – 2 sklenice vody, v případě potíží vyhledat lékařskou pomoc.

VÝROBCE

KEMA d.d. Puconci, Slovenija

DOVOZCE DO ČR

KEMA stavební materiály, s.r.o., Sviadnov, Česká Republika